試　験　成　績　表

2019 年11 月　18 日

ホッティーポリマー株式会社

品　名	HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ
材料名	—

判　定

承　認	審　査	作　成
青木	田鍋	國田

室温　25℃　　湿度　50%

試　験　項　目		試験結果	試験条件	試験方法	試験機名
常態	カ　タ　サ　（デュロメーターA）	60	温度 23℃±2 湿度 50%±5	JIS K 6253	島津ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀｰA
	引　張　強　サ　（MPa）	2.7		JIS K 6251	㈱上島製作所 ｸｲｯｸﾘｰﾀﾞｰmx
	伸　ビ　（%）	250			
老化	カ　タ　サ　変　化	−	125℃×72h	JIS K 6257	㈱東洋精機製作所 ｷﾞｱｰｵｰﾌﾞﾝGO-01
	引張強サ変化率　（%）	−			
	伸　ビ　変　化　率　（%）	−			
耐油性 （体積変化率）　（%）		−	IRM903 100℃×72h	JIS K 6258	〃
見掛比重		0.95	常温	水中置換法	ﾐﾗｰｼﾞｭ電子比重計 ED120T

《備考》

HPフィラメント、スーパーフレキシブルタイプの常態試験結果です。
形状：　1．75φのフィラメントの引張試験を行った結果です。

なお、規格を制定していないため合否判定はできません。